soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	ENV 1 l 28 mm CORT CILIN ESTR RECL BLA Std	**Actualización:**	**14/03/2024**	
Código:	P31020124	**Versión:**	**001**	
Descripción:	Envase plástico de 1000 cc boca 28 mm corta, corte cilíndrico para envasar líquidos.	**País de Origen:**	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno Recuperado Peletizado	**Empaque:**	100	Unidades
Accesorios:	Tapa 28 mm corta con liner			

ASPECTOS

PRODUCTO



COLOR:	**BLANCO RECUPERADO**
IDENTIFICACIÓN:	Número de cavidad identificado en el fondo externo de la base y simbolo del tipo de plástico

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		**1000**		
Capacidad a Rebose (mL)		190	±	15.0
Peso (g)		44.0	±	4.50
Altura Total (mm)		263.00	±	3.00
Largo Base (mm)		-	±	-
Ancho Base (mm)		84.00	±	2.00
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho Máx:**	110.5		
	Alto Máx:	250.5		
Diámetro Interno de Boca (mm)		21.00	±	0.20
Diámetro Mayor Rosca (mm)		27.50	±	0.30
Espesor de Pared (mm)		0.80	±	0.40
Resistencia al Impacto (m)		1.00		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		323,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

Fabricado en Polietileno Recuperado: Obtenido a partir del molido, lavado y peletizado de polietileno previamente usado, son materiales que han perdido parcialmente sus propiedades de resistencia química y mecánica debido a los tratamientos térmicos y mecánicos a los que han sido sometidos en el curso de los procesos de fabricación y reciclado precedente; su origen y su composición principal no son normalmente conocidos, puede presentar partículas contaminantes incrustados en el material y perforaciones. Por tanto, no se pueden garantizar las especificaciones de calidad del producto.
La materia prima NO APTA para el contacto con alimentos, saborizantes, medicamentos, sustancias peligrosas, cosméticos, y fragancias.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso definido por éste.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 3 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica

Ficha Técnica: **SG-ET-505**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión