soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	003
		Actualización:	02/09/2022

Referencia:	ENV 4 l 38 mm CINT RECT CP NTRAL Std	**Actualización:**	**02/06/2022**	
Código:	P31020437	**Versión:**	**001**	
Descripción:	Envase 4000 cc boca 38 mm Cintilla Rectangular	**País de Origen:**	Bogotá, Colombia	
Material:	Polietileno de Alta Densidad	**Empaque:**	36	Unidades
Accesorios:	Tapa 38 mm Cintilla + Liner espumado / liner inducción de alivio / liner inducción / Tapón 38 mm			

ASPECTOS

PRODUCTO



COLOR:	**NATURAL**
IDENTIFICACIÓN:	Repujado de alto relieve número de identificación de cavidad de producción, fechero y signo universal del reciclaje en el fondo del envase.

VARIABLES		DIMENSIONES		RANGO
Capacidad Nominal (mL)		**4000**		
Capacidad a Rebose (mL)		4420	±	53
Peso (g)		135	±	10
Altura Total (mm)		290	±	3
Largo Base (mm)		186,5	±	3
Ancho Base (mm)		101,5	±	3
Zona Etiqueta (mm)	**Ancho Máx:**	130		
	Alto Máx:	171		
Diámetro Interno Boca (mm)		31.2	±	0,3
Diámetro Mayor Rosca (mm)		37.4	±	0,3
Espesor de Pared (mm)		0.8	±	0,3
Resistencia al Impacto (m)		0,6		
Temperatura Envasado en Kelvin (K)		343,15		
Resistencia al Apilamiento		-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado posconsumo / La materia prima cumple la regulación FDA, EU o MERCOSUR.

OBSERVACIONES

Los datos son desarrollados con envases llenos de agua (ρ = 1 g/cm³) a temperatura ambiente, no siempre son representativos de la capacidad y lo que puede ocurrir con líquidos carbonatados, productos con alta densidad específica, sustancias ácidas, corrosivas, tenso-activos, polvos entre otros.

Los valores relacionados de proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar, condiciones de transporte, almacenamiento y tiempo de uso.

Debe ser almacenado en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica