
soplascol	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Código:	SG-FR-006
		Versión:	001
		Actualización:	3/09/2021

Referencia:	TAPA 24 mm ATOMIZ AZ Std	**Actualización:**	28/06/2021	
Código:	P32012451	**Versión:**	001	
Descripción:	Tapa tipo rosca 24 mm Atomizador			
Material:	Polietileno De Baja Densidad / Polietileno De Alta Densidad Iny.	**Empaque:**	2000	Unidades
Accesorios:	Envases cuello 24mm 415			

ASPECTOS

PRODUCTO



COLOR:	**AZUL ORIGINAL**
	El envase puede ser pigmentado de cualquier color siempre y cuando la cantidad de colorante no exceda el 4% del peso del polietileno (Bajo Pedido)
IDENTIFICACIÓN:	No presenta marca de identificación

VARIABLES		DIMENSIONES	RANGO	
Capacidad Nominal (mL)		-		
Capacidad a Rebose (mL)		-	±	-
Peso (g)		4,3	±	0,50
Altura Total (mm)		28,4	±	0,30
Largo Base (mm)		30,7	±	0,30
Ancho Base (mm)		27,0	±	0,30
Zona Etiqueta (mm)	Ancho:	-		
	Alto:	-		

VARIABLES	DIMENSIONES	RANGO	
Diámentro menor Rosca (mm)	22,4	±	0,10
Diámentro Mayor Cuerpo (mm)	27,0	±	0,20
Espesor de Pared (mm)	-	±	-
Resistencia al Impacto (m)	-		
Temperatura Envasado (°K)	333,15		
Resistencia al Apilamiento	-		Unidades

CARACTERISTICA ADICIONALES

No contiene material reciclado post-consumo

OBSERVACIONES

Los valores relacionados se proporcionan únicamente como guía, es responsabilidad del cliente realizar pruebas de compatibilidad de acuerdo con el producto a envasar (composición y densidad especifica del producto, ataque químico, producción de gas), proceso de cierre del envase (manual o mecánico), condiciones de transporte y almacenamiento (este tipo de productos no deben descansar sobre superficies puntiagudas o muy rígidas, se debe evitar el choque y aprisionamiento, ya que cualquiera de los anteriores puede causar fracturas o deformación del material).

Se debe evitar cerrar los envases tipo rosca golpeándolos o forzándolos esto puede romper la tapa, puede ocasionar que la tapa ingrese torcida, deformar o destruir los hilos de las roscas, generar que la rosca se pase , cualquiera de estas situaciones puede causar un mal desempeño.

Deben ser almacenadas en un área fresca y seca, alejado de la radiación UV, el tiempo máximo recomendado es de 6 meses.

La información de este documento se suministra de buena fe e indica valores típicos obtenidos, no debe ser considerada como absoluta ni constituye ninguna garantía. La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en la ficha técnica.

Ficha Técnica: **SG-ET-319**

Elaborado:	Revisó:	Aprobó:
Yuri Sarmiento	Hawyn Pérez C.	Hawyn Pérez C.
Asistente de Calidad	Jefe Sistema de Gestión	Jefe Sistema de Gestión

(-): No aplica